



**SOUDAL**

FOYEKONY MEMBRANOK

soudatight

## Soudatight LQ



### kenhető tolykony membrán

A Soudatight LQ egy kiváló minőségű, szálerezített polimer anyag, mely lég- és párazáró, rugalmas membránt képez a teljes kötés után. Ecset használatával könnyedén felvihető bármilyen falfelületre, akár több rétegben is és így elérhetjük a kívánt rétegvastagságot. A Soudatight LQ az alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az ECT1+ szabványnak a GEV Ecode előírásaival összhangban. Alkalmos 2mm szélességig repedések tömítésére is a szálerezített szerkezetének köszönhetően. A teljes kötési tolymat végére a színe kékről teketére változik, ezáltal könnyedén megállapítható az állapota. Kötést követően testhető, vagy akár vakolható is.

**Színe:** kék (teljes száradás/kötés után teketé)

**Csomagolása:** 5 kg, vödör

**Diffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ -érték)**

10241  $\mu$

(bbri-report UE621XB622-3)

**Vakolhatósága:**

teljes száradás után testhető, vakolható

(bbri-report UE621XB622-2)

**Tapadási erő:**

kiváló tapadás számos porózus felületen

(bbri-report UE621XB622)

**Egyenértékű légréteg vastagság ( $S_d$ -érték):**

10,96 m



## Soudatight Geotextile



### hajlateralosító membrán

A Soudatight Geotextile egy innovatív áthidaló szalag, mely 2 mm-nél nagyobb repedések, csatlakozások áthidalására alkalmas, kombinálva a Soudatight LQ felhasználásával.

**Súlya:** 110 g/m<sup>2</sup>

**Vastagsága:** 0,80 mm

**Időjárással szembeni ellenállás:** maximum 30 nap

**Színe:** teher

**Csomagolása:** 15 cm x 20 m, tekercs



**SODAL**

## SOU DATIGHT SP GUN



### Szornato tolyekony membran

A Soudatight SP GUN a Soudatight LQ szálerősítés nélküli szórható verziója. Alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az ECT+ szabványoknak a GEV Emicode előírásaival összhangban. Ez a verzió kifejezetten gyors és gazdaságos, lég- és párazáró tömitést biztosít a nyílászáróknál, illetve a padló és fal csatlakozásoknál. Száradás után a színe kékről teketére vált és rugalmas réteget képez a falfelületen, mely könnyen festhető, illetve vakolható. A Soudatight LQ-val kombinálva érhető el a legideálisabb eredmény.

A Soudatight SP GUN a megfelelő szórópisztoly és kompresszor segítségével vihető fel a felületre. A hozzávaló Soudatight szórópisztoly csőre vertikális és horizontális irányban is állítható a könnyebb munka elérése érdekében. A szükséges kompresszornak 3 - 4 bar közötti stabil nyomást kell tudnia és legkevesebb 170 l/perc kimenő légszállítással kell bírnia.

**Színe:** kék (teljes száradás után teketé)

**Csomagolása:** 1 kg, kanna

**Diffúziós ellenállási tényező (μ-érték)**

10241 μ

(bbri-report UE621XB622-3)

**Vakolhatósága:**

teljes száradás után festhető, vakolható

(bbri-report UE621XB622-2)

**Tapadási erő:**

kiváló tapadás számos porózus felületen

(bbri-report UE621XB622)

**Egyenértékű légréteg vastagság**

(Sd-érték):

10,96 m



## SOU DATIGHT SP



### Szornato tolyekony membran

A Soudatight SP a Soudatight LQ szálerősítés nélküli, szórható verziója. Alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az ECT+ szabványoknak a GEV Emicode előírásaival összhangban. Ez a verzió kifejezetten gyors és gazdaságos, lég- és párazáró tömitést biztosít a padló és fal csatlakozásoknál, kiváltképp olyan helyeken, ahol nagyobb felületeken kell párazáró szigetelést alkalmazni.

Száradás után a színe kékről teketére vált, rugalmas réteget képez a falfelületen, mely könnyen festhető, illetve vakolható. A Soudatight LQ-val kombinálva érhető el a legideálisabb eredmény.

A Soudatight SP a legoptimálisabb teszt eredményt a következő eszközökkel érte el (speciális felszívó kompresszorok): Wagner PP119X1, ProSpray 3.ZU és SuperT-inish Z3+.

**Színe:** kék (teljes száradás után teketé)

**Csomagolása:** 10 kg, vödör

**Diffúziós ellenállási tényező (μ-érték)**

10241 μ

(bbri-report UE621XB622-3)

**Vakolhatósága:**

teljes száradás után festhető,

vakolható

(bbri-report UE621XB622-2)

**Tapadási erő:**

kiváló tapadás számos porózus

felületen

(bbri-report UE621XB622)

**Egyenértékű légréteg vastagság**

(Sd-érték):

10,96 m



**SOU DAL**

## Soudatight Hybrid



### kenhető és szórható tolykony membrán

A Soudatight Hybrid a Soudatight család Hybrid Polymer verziója, melynek köszönhetően kül- és beltéren egyaránt használható. Alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az ECI + szabványnak a GEL Emicode előírásaival összhangban. Kifejezetten egyszerű, gyors és gazdaságos alkalmazással tartósan rugalmas lég- és vízzáró réteget képez taláttöréseken, falcsatlakozásokon, nyílászáró csatlakozásoknál. Nem alkalmas tetőszigetelési munkákhoz.

Száradás után könnyen festhető, illetve vakolható. A Soudatight Hybrid kézi, elektromos, és pneumatikus hurkapisztollyal használható a klasszikus tömítéshez. A szóráshoz speciális csőrrel szerelt JET-FLUX 3 típusú, 600 ml-es pneumatikus kinyomópisztoly ajánlott. A JET-FLUX 3 használatához a szükséges kompresszornak 6 bar stabil nyomást kell tudnia és legkevesebb 170 l/perc kimenő légszállítással kell bírnia.

**Színe:** szürke

**Csomagolása:** 600 ml hurka

**Diffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ -érték)**

1464  $\mu$

(itt report 16-UU159Z PRU1)

**Vakolhatósága:**

teljes kötés után vakolható, testhető

**Tapadási erőssége:**

kiváló tapadás számos felületen

**Egyenértékű légréteg vastagság ( $S_d$ -érték):**

1,40 m



**Soudal**

**Soudal Magyarország Kft.**

2040 Budaörs,

Gyár u. 2.

Tel.: +36(23)880-800

Fax: +36(23)880-810

[www.soudal.hu](http://www.soudal.hu)

132329-FOL