

SOUDATIGHT SP Gun

Felülvizsgálat időpontja: 2017/01/03

1/1 Oldal

Tecnikai Jellemzők:

Bázis:	Szintetikus diszperzió
Konzisztencia:	Paszta
Kötés:	fizikai kötés
Bőrösödés* (20°C / 65% R.H.)	Ca. 60 perc
Sűrűség	Ca. 1,08 g/ml
Szakadási nyúlás (DIN 53504)	> 500 %
Kötési idő (20°C and 60% R.H.)	Ca. 24 - 48 h
Kiadósság	10 cm kifújás mellett kb 10 méter
termikus stabilitás	-20 °C → 80 °C
Alkalmazási hőmérséklet	5 °C → 30 °C
Diffúziós ellenállási tényező (μ -érték)	10241
Egyenértékű légréteg vastagság (Sd-érték)	10,96 m
Fújás szélesség	kb 4cm (felülettől számítva)

(*) A fenti értékek eltérhetnek számos környezeti tényezőtől, mint pl hőmérséklet, páratartalom, felület típusa stb.

Termék leírás

A Soudatight SP Gun egy vizes bázisú, polymer paszta, mely levegő és párazáró folyékony fóliává alakul a teljes kötés után.

- Kiváló tapadás számos porózus felületen
- Jó tapadás akár nedves felületeken is
- Teljes kötés után rugalmas marad
- Száradás után festhető, vakolható
- Megfelel a GEV EMICODE EC-1 PLUS előírásnak: alacsony szennyezés

Tulajdonságok

- Használatra kész
- Szálerősített, így kiváló áthidalást biztosít 2mm résig.

Alkalmazása:

Levegő és párazáró szigetelés:

- Tömítéseken

1

Megjegyzés: Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetészerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.

Soudal Magyarország Kft

Cím: H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Telefon: + 36 23 880 800

Fax: + 36 23 880 810

E-mail: soudal@soudal.hu

Web: www.soudal.hu

Keressen minket a [facebook](#)-on is.

SOUDATIGHT SP Gun

- Réseken, repedéseken, lyukakon
- Fal-padló csatlakozásoknál
- Fal-plafon csatlakozásoknál
- Ablakoknál

Javítása: Saját magával

Munkavédelmi előírások:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Csomagolás

Színe: sötétkék (száradás után fekete),

Csomagolás: 10 kg vödör

Eltarthatóság

Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen +5°C and +25°C között 1 évig eltartható.

Felületek: Minden általános építőipari felületre.

Nem alkalmas PE, PP és PTFE felületekre. A száradás ideje nem porózus felületeken hosszabb lehet.

A felület legyen tiszta, por és zsírmentes. Nem igényel alapozást. Kompatibilitásai teszt végzése erősen javasolt.

Hézag méretek

Statikus hézagoknál maximum 2mm. Repedéseknél, csatlakozásoknál melyek nagyobbak, mint 2 mm, ott Geotextíllel kombinálják a Soudatight SP Gun-t.

Használata

A Soudatight SP Gun a használata előtt legyen szobahőmérsékletű. Használat előtt keverje fel a vödör tartalmát. Ne hígítsa a terméket. A Soudal Wagner márkájú festékszórókat javasol a termékhez. A második réteget lehetőleg merőleges irányba hordja fel.

Tisztítása: Kötés előtt a Soudatight SP Gun tiszta vízzel lemosható a felületről, szerszámokról.

Megjegyzések

Ne használja olyan felületen, ami folyamatos vízterhelésnek van kitéve.

- A Soudatight SP Gun nem hígítható
Nem alkalmas dilatációs hézagok lefedéséhez.

Certifikációk:

- EC-1 PLUS label: alacsony emissziós termék
- BBRI-report DE621XB622 LMA 5748:
A folyékony membrán ragasztási erősségének meghatározása különböző felületeken.
BBRI-report DE621xB622-2 LMA 5748:
A folyékony membrán ragasztási erősségének meghatározása gipszkartonon és zsalukövön
- BBRI-report DE621xB622-3 LMA 5748:
A Soudatight SP Gun víz és párazáró képességének meghatározása.
- IFT MO-01/1 Bauteilprüfung system test:
párazárási mutatók az ablak és a fal közötti tömítéseken.

Környezetvédelmi rendelkezések

| *Leed szabályzat:*

Megjegyzés: Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.

Soudal Magyarország Kft

Cím: H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Telefon: + 36 23 880 800

Fax: + 36 23 880 810

E-mail: soudal@soudal.hu

Web: www.soudal.hu

Keressen minket a  -on is.

SOUDATIGHT SP Gun

A Soudatight SP Gun megegyezik a LEED szabályzat követelményeinek. Alacsony emissziós anyagok: Ragasztók és tömítők - SCAQMD rule 1168. Megfelel az USGBC LEED®

2009 Credit 4.1: alacsony emissziós anyagok – VOC.szabályzatával

Megjegyzés: Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.