

NEOSIL KFT.



NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Technikai adatlap

United Sealants USFix-C Kontakragasztó

Termék:

United Sealants USFix-C kontakragasztó egy gumi és műgyanta (organikus oldószer) bázisú, használatra kész, egy komponensű univerzális ragasztópaszta, melyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre...

Tulajdonságok:

- Erős ragasztó hatás
- Magas végső ragasztóerő, 24 órán belül terhelhető
- Egyszerű felhasználhatóság
- Gyors kötés
- Porózus és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas
- Jó kitöltő hatás egyenetlen felületen is
- Feleslegessé teszi a szöveget és a csavart
- Profi minőség

Alkalmazások:

- Kül-, és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz
- Fapanelek, lambéria, parafa, forgácslap, dekorációs és burkoló elemek ragasztásához fára, betonra, kőre és fémre...
- Szintetikus anyagok ragasztására, mint gumi, műanyagok, műbőr...

Csomagolás:

Szín: sárgás

Csomagolás: 250 ml fémflakon ecsettel (8db/karton), 750ml fémflakon (6db/karton) és 4,5 liter fémkanna (4db/karton)

Műszaki adatok:

- Bázis: Poliklorofen
- Kötési rendszer: fizikai száradás
- Nyitott idő: 10 - 15 perc, porózus felületeknél rövidebb nyitott idő lehetséges
- Kötési idő: 24 óra
- Viskozitás: Kb. 2000 mPa.s (Brookfield)
- Fajsúly: 0,87g/ml
- Anyagszükséglet (g/m²): 300-500
- Optimális kötési hőmérséklet: +15 és +20°C között
- Optimális levegő páratartalom: 60%
- Alkalmazási hőmérséklet: +10°C-től +30°C-ig.

Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen,
+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva, fagymentes helyen.

Felületek:

- Kiváló tapadás porózus és nem porózus felületeken
- Széles körű felhasználását tekintve a legjellemzőbb felületek: fa, farostlemez, forgácslap, fa takaró elemek, fémfelületek, gumi, műanyagok, kő, beton. Valamennyi szokványos felületre kivéve PP és PE, Teflon, és vizes felületek...
- Nem ajánlott olyan helyen, ahol élelmiszerrel, ivóvízzel érintkezhet.
- A felület állapota: *tiszta*, száraz, por- és zsírmentes.
- Előkészítés: nem szükséges.

Alkalmazás és eldolgozás:

250ml-es kiserelésnél a mellékelt ecsettel, 750ml-es és 5 literes kiserelésnél spaklival, glettvassal mindkét felületre vigye fel az anyagot. A nyitott idő (10-15 perc) letelte után préseljük össze a munkadarabokat. Az összeillesztett ill. ragasztott felületeket nem lehet igazítani vagy korigálni. A felületek préselési ereje meghatározó a végleges ragasztóerő szempontjából (nem az időtartama). Használat után tekerje rá a végdugót, zárja le a dobozt, hogy a terméket később is használni tudja!

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. Használjon védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget. Kézét ne mossa meg oldószerekkel! A termék nem tűzveszélyes. Jól szellőző helységben használja, felhasználás közben ne dohányozzon. A termék raktározásakor tartsa be a nem gyúlékony termékekre vonatkozó szabályokat. További információkat a termék biztonságtechnikai adatlapjában olvashat. Jól szellőző munkaterületen alkalmazható.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065
web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu